

GREBO - giacca in micropile

Descrizione	- 1 tasca sul petto con zip - 2 ampie tasche sul fondo con zip - apertura centrale con zip, - giacca in micropile in 100% poliestere riciclato PET		
Manutenzione	Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; Non candeggiare; Si può asciugare in tamburo ad aria calda a bassa temperatura; non sopporta la stiratura; non lavare a secco; 	Cod.prod.	V628-0-02 navy/nero/royal, V628-0-03 fango/nero/giallo, V628-0-04 antracite/nero/arancione, V628-0-05 nero/nero/giallo fluo,
		Normative:	 
		Taglie:	S-4XL (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% poliestere	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	230±5% g/m ²	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ RESTRIZIONI DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	OEKOTEX	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	OEKOTEX	3,5 ≤pH≤ 9,5

EN ISO 13688:2013	Stabilità dimensionale (30°C)	ordito: - 1.1%	±3 %
5.3		trama: - 1.2%	(CAM± 5%)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (EN ISO 6630 / ISO 5077)			
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (domestico : ISO 105- C06)	Solidità del colore al lavaggio (40°C)		
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	
	<i>Scarico:</i>		(CAM) ≥3
	acetato	4	
	cotone	4-5	
	nylon	4	
	poliestere	4 -5	
	acrilico	4-5	
	lana	4 -5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO 105-D01)	Solidità del colore al lavaggio a secco	4-5	(CAM) ≥3
	<i>Variazione di colore</i>		
	<i>Scarico:</i>	4-5	
	acetato	4-5	
	cotone	4-5	
	nylon	4-5	
	poliestere	4-5	
	acrilico	4-5	
	lana	4-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5
	<i>Scarico:</i>		
	acetato	4-5	4-5
	cotone	4-5	4-5
	nylon	4 -5	4-5
	poliestere	4-5	4-5
	acrilico	4-5	4-5
	lana	4-5	4-5
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento		(CAM) ≥3
	Scarico (secco)	4-5	
	Scarico (umido)	4-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ DURABILITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE (EN ISO 105-B02)	Solidità del colore alla luce	5	(CAM) ≥5

CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER FORNITURE
DI ARTICOLI TESSILI
(CAM)_DURABILITA' E
CARATTERISTICHE
TECNICHE
(EN ISO 13938-2)

Tessuto : Metodo pneumatico per la 586 KPa
determinazione della resistenza e
della deformazione allo scoppio

(CAM) ≥200

CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER FORNITURE
DI ARTICOLI TESSILI
(CAM)_DURABILITA' E
CARATTERISTICHE
TECNICHE
(EN ISO 13938-2)

Cuciture : Metodo pneumatico per la 580 KPa
determinazione della resistenza e
della deformazione allo scoppio

(CAM) ≥200