

Blinding – pantaloni

Descrizione

- ampie tasche anteriori;
- bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 9910 Silver Fabric;
- cavallo rinforzato;
- doppia tasca posteriore di cui una con pattina;
- passante porta martello regolabile;
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia;
- tasca laterale con inserti porta attrezzi;
- tasca laterale sinistra con pattina;
- tasca laterale sinistra con zip;
- tasca portacellulare;
- tasca portametro;
- tasche esterne porta chiodi in CORDURA®;
- tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile;
- vita regolabile;
- zip YKK®


Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 75 °C; non candeggiare; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); si può lavare a secco; ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo; resistente al lavaggio industriale (EN ISO 15797)



Cod.prod. V078-0-00 Giallo

Normative: EN ISO 13688:2013




EN ISO 20471:2013

Taglie 44-64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo	
Tessuto fluorescente	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	65% Poliestere 35% Cotone		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	290 g/m ²		
	EN ISO 20471:2013	- Cromaticità e luminanza prima del test	x = 0.3736 y= 0.5336 β _{min} = 1.00	co-ord x 0.387	co-ord y 0.610
	5.1			0.356	0.494
	5.2	- Cromaticità e luminanza dopo il test allo Xenon	x = 0.3663 y= 0.5149 β _{min} = 0.97	0.398	0.452
	7.5.1	- Cromaticità e luminanza dopo 50 cicli di lavaggio (ISO 15797)	x = 0.3720 y= 0.5332 β _{min} = 1.00	0.460	0.540
				Fattore di luminanza β _{min} > 0.7	



EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 5		secco: 4
EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 5 5 5 5 5 5 5	Alcalino 5 5 5 5 5 5	<i>Variazione di colore : 4</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 75°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	5 5 4-5 5 4 5 5 5		<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-D01)	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	5 5 5 5 5 5 5		<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (EN ISO 105 X11)	Solidità del colore alla stiratura a caldo (150°C) <i>Variazione di colore - asciutta</i> <i>Variazione di colore - umida</i> <i>Scarico</i>	5 5 5		<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -0.9% trama: -0.5%		±3%
EN ISO 20471:2013 5.5.3 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 2500 N trama: 810 N		>100N
EN ISO 20471 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R _{et} [m ² Pa/W]	R _{et} = 4.2 [m ² Pa/W]		R _{et} ≤ 5 [m ² Pa/W]

EN ISO 13688
4.2
(ISO 3071)

Determinazione del pH dell'estratto
acquoso

pH=6.9

3,5 ≤pH≤ 9,5

**Tessuto
contrasto-
antracite**

di

EN ISO 1833-1977, SECTION
10

Composizione delle fibre:

65% Poliestere
35% Cotone

EN ISO 12127:1996

Peso per unità di area

290 g/mq

EN ISO 20471:2013
5.3.1
(ISO 105-X12)

Solidità del colore allo sfregamento
Variazione di colore
Scarico cotone

secco:
5
5

Secco
Scarico 4

EN ISO 20471:2013
5.3.2
(ISO 105-E04)

Solidità del colore al sudore
Scarico:

	Acido	Alcalino
acetato	5	5
cotone	5	5
nylon	5	5
poliestere	5	5
acrilico	5	5
lana	5	5

Scarico 4

EN ISO 20471:2013
5.3.3
(ISO 105-C06)

Solidità del colore a ripetuti lavaggi a
75°C
Scarico:

4-5
4
3-4
4-5
5
5

Scarico 4

EN ISO 20471:2013
5.3.3
(ISO 105-D01)

Solidità del colore al lavaggio a secco
Scarico:

5
5
5
5
4-5
5

:Scarico: 4

EN ISO 20471:2013
5.3.3
(EN ISO 105 X11)

Solidità del colore alla stiratura a
caldo (150°C)
Variazione di colore - asciutta
Variazione di colore - umida
Scarico cotone

5
5
5

Scarico: 4

**Inserti
antiabrasione**
Tessuto
Cordura®
Du Pont

EN ISO 1833-1977, SECTION
10

Composizione delle fibre:

100% Nylon

Tessuto retroreflettente 3M™ Scotchlite™ 9910	EN ISO 20471 :2013 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali CONFORME retroreflettenti nuovi		
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti di prestazioni di CONFORME retroreflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio 100 cicli ISO 6330 60°C o 30 cicli 75°C ISO 15797 e all'influenza della pioggia		
Blinding	EN ISO 20471:2013 4.1	Superfici minime visibili Taglia 44	Classe 2 Materiale di fondo fluorescente 0.66 m ² Materiale retroreflettente 0.13 m ² * Area massima da destinare a loghi, scritte, etichette, etc. 0.16m ²	<i>Materiale di fondo fluorescente</i> Classe 3= 0.80m ² Classe 2= 0.50m ² Classe 1= 0.14m ² <i>Materiale retroreflettente</i> Classe 3= 0.20 m ² Classe 2= 0.13 m ² Classe 1= 0.10 m ²
	* Almeno il (50±10)% dell' area minima del materiale di fondo fluorescente deve essere sulla parte anteriore			