SCHEDA PRODOTTO

BRENDA BLACK S2 SRC

Rif. Prod.	76570-000
Cat. di Sicurezza	S2 SRC
Range di Taglie	35 - 42
Peso (tg. 37)	385 g
Forma	A
Calzata (35-39)	10
Calzata (40-42)	11

Descrizione del modello Pantofola in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera in elastan **LYCRA®**, antistatica, antishock, antiscivolo

Plus Soletta **EVANIT**, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola profumata

Impieghi consigliati Calzature da donna

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

		Paragrafo EN ISO 20345:2011
Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica resistente: all'urto fino a 200 J	5.3.2.3
	alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2
	Sistema antishock	6.2.4
Tomaio	Pelle, idrorepellente, colore nero	5.4.6
	spessore 1,6/1,8 mm	
		6.3.1
Fodera Anteriore	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite spessore 1,2 mm	5.5.3
Fodera Posteriore	**LYCRA®** in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero spessore 1,2 mm	5.5.3
Sottopiede	Antistatico, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento	5.7.4.1
Suola	Poliuretano antistatico mono-densità, direttamente iniettata su tomaia,	5.8.3
	colore nero, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli idrocarburi e agli acidi deboli	5.8.4
		6.4.2
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.3.5

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	**14,5**	≥ 14
Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	**16**	≥ 14
Resistenza elettrica			
- in ambiente umido	MΩ	**5,5**	≥ 0.1
- in ambiente secco	MΩ	**27**	≤ 1000
Assorbimento di energia nel tacco	J	**34**	≥ 20
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 1,4**	≥ 0,8
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 18,7**	> 15
Assorbimento d'acqua		**18%**	≤ 30%
Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 3,6**	≥ 2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 31,2**	≥ 20
Resistenza all'abrasione	cicli	**> 400**	≥ 400
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**78**	≤ 250
Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**2**	≤ 4
Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**1,7**	≤ 12
SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,56**	≥ 0,32
SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,52**	≥ 0,28
SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,25**	≥ 0,18
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,21**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.