SCHEDA PRODOTTO

MISURINA O3 WR HRO SRC FO

Rif. Prod.	80850-000
Cat. di Sicurezza	O3 WR HRO SRC FO
Range di Taglie	40 - 47
Peso (tg. 42)	690 g
Forma	B
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia in nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante, colore nero/grigio, con fodera in membrana **GORE-TEX® Performance Comfort Footwear**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero, anche con chiodo di diametro 3 mm**

Plus Soletta **SOFT-BED** anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo. Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro (ARCH SUPPORT), opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). Protezione della punta in pelle antiabrasione

Impieghi consigliati calzature per ambienti umidi

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore . Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20347:2012	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Calzatura completa	**Resistenza all'acqua**	5.15.1	Resistenza all'acqua (area di penetrazione dopo 1000 passi in un vasca d'acqua)	cm^2	**≤ 3**	≤ 3
	Lamina antiperforazione: in **Tessuto** multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a **perforazione zero**	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	**A 1100 N nessuna perforazione**	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche	6.2.2.2	Resistenza elettrica			
			- in ambiente umido	MΩ	**115**	≥ 0.1
			- in ambiente secco	MΩ	**681**	≤ 1000
	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**33**	≥ 20
Tomaio	Nubuck Pull-Up, idrorepellente, colore nero	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,5**	≥ 0,8
	spessore 1,6/1,8 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 43,2**	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		**21%**	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		**0,1 g**	≤ 0,2 g
Tomaio	Tessuto traspirante, idrorepellente, colore grigio/nero	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 2,6**	≥ 0,8
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 23,8**	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		**30%**	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
Fodera	Membrana **GORE-TEX®**, traspirante, resistente all'abrasione, colore grigio	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4**	≥ 3
Posteriore	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 33,2**	≥ 20
Suola	poliuretano/gomma nitrilica, antistatica, resistente alle alte temperature, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**102**	≤ 150
		5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**1,5**	≤ 4

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

Battistrada:	gomma nitrilica, colore nero, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6 6.4.4	Resistenza al distacco suola/intersuola Resistenza al calore per contatto (300 °C)	N/mm -----	**4** **Nessuna fusione**	≥ 4 Nessuna fusione
Intersuola:	Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**+ 1,8**	≤ 12
Coefficiente di aderenza del battistrada		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,54**	≥ 0,32
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,50**	≥ 0,28
			SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,23**	≥ 0,18
			SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,18**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.