

Rif. Prod.	78820-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	39 - 48
Peso (tg. 42)	522 g
Forma	A
Calzata	11

Descrizione del modello Pantofola in tessuto **TECHSHELL** innovativo, molto tenace, idrorepellente e traspirante, colore nero, con fodera in tessuto **SANY-DRY**[®], antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**

Plus Soletta **COFRA SOFT**, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata. **Protezione della punta in TPU antiabrasione**

Impieghi consigliati Magazzini, cantieri, lavori di manutenzione, industria in genere

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzarle in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua



MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione	
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale in ALUMINIUM ultra leggero resistente:	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	15,5	≥ 14	
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	15	≥ 14	
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero		6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.		6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	MΩ MΩ	389 706	≥ 0.1 ≤ 1000
Tomaio	Tessuto TECHSHELL , molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante, colore nero	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	28	≥ 20	
		5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 1,8	≥ 0,8	
			Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 15,7	> 15	
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		15%	≤ 30%	
			Penetrazione d'acqua		0,0 g	≤ 0,2 g	
			5.4.3	Resistenza allo strappo Resistenza all'abrasione	N cicli	233 > 600.000	≥ 60
Fodera Anteriore	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 6,3	≥ 2	
Fodera Posteriore	SANY-DRY [®] , traspirante, resistente all'abrasione, colore nero spessore 1,2 mm	5.5.3	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 51,1	≥ 20	
Suola	Poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 10,3	≥ 2	
	Battistrada: TPU colore ghiaccio, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.4	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 82,8	≥ 20	
	Intersuola: Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock	5.8.6	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	37	≤ 150	
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1	≤ 4	
		5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	3,8	≥ 3	
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	1,3	≤ 12	
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,60	≥ 0,32	
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,52	≥ 0,28	

SRB : acciaio + glicerina – pianta

0,28 ≥ 0,18

SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)

0,19 ≥ 0,13